

ACTIVADOR ÓXIDO ACERO CORTEN

DESCRIPCIÓN:

Preparado reactivo especial para oxidar superficies metálicas de alto poder catalítico, capaz de obtener resultados oxidantes óptimos sin presentar los inconvenientes de otros oxidantes más agresivos. Diseñado para la oxidación del hierro en el proceso decorativo de oxidación, ya sea directamente sobre aceros o bien sobre una base oxidable.

USOS:

Activador de óxido para conseguir acabados oxidados en metales de forma controlada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Sólidos en volumen	9 ± 1%
Densidad (25°C)	1,1 g/cm ³
COV (g/L)	0
Rendimiento	50-75 g/m ²
Sistema	Brocha, rodillo o pistola
Rendimiento	6-8 m ² /L

*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del soporte, la humedad o la temperatura.

MODO DE EMPLEO:

Sobre Aceros:

- Desengrasar la superficie metálica utilizando desengrasantes y/o disolventes. Posteriormente dejar la superficie del acero especular; para ello utilizar los elementos mecánicos habituales, lijas, disco mil-hojas, cepillo, esponjas abrasivas, etc... En este punto cabe resaltar que los aceros laminados habitualmente tienen una capa de óxido cerámico impermeable que actúa de protección natural contra la corrosión y disminuye la velocidad de reacción del activador, debe eliminarse bien (cascarilla de laminado).
- Una vez el acabado del acero sea especular, aplicar mediante pincel, esponja o similar, una mano del activador de óxido, dejar actuar durante media hora aproximadamente y seguidamente aplicar otra mano del producto dejando actuar hasta conseguir el efecto deseado. Un par de horas resulta suficiente.

- Si los resultados aún no son suficientemente satisfactorios se puede aplicar otra mano del producto o dejar actuar el producto más tiempo. Una vez el efecto oxidado sea el deseado, es fundamental enjuagar con abundante agua para eliminar los restos de sales solubles, pues influyen muy negativamente en el barniz. Aplicar dos manos de "barniz protector para suelos y metales" o "barniz de poliuretano acrílico transparente W715", esperando un mínimo de 4h entre capas.

Nota: El tipo de acero sobre el que se aplique, puede influir notablemente en el aspecto final del acabado.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en el envase original, sin abrir y evitando la exposición directa de los rayos del sol, el producto tiene una vida útil de 12 meses. Es imprescindible una agitación vigorosa antes de su aplicación. Producto insensible a la congelación.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

Para crear la menor carga posible para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas: El agua de limpieza que contiene la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida de residuos de su comunidad local. De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos.
- Brocha/ Rodillo base agua: Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o eliminar como basura doméstica.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad. Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.