

BARNIPUR INCOLORO W615

DESCRIPCIÓN

Barniz de poliuretano bicomponente principalmente recomendado para la protección y embellecimiento de suelos y pavimentos, compuesto de resinas acrílicas hidroxiladas catalizadas con isocianatos alifáticos en base agua que presenta gran transparencia además de una notable resistencia al amarillamiento. El material del soporte tratado se impermeabiliza y permite la permeabilidad al vapor de agua, con gran resistencia al desgaste, suciedad y ciertos productos químicos, soportando a su vez el tránsito peatonal o de vehículos. Apto para aplicar sobre metales y sobre sistemas de acero cortén. Ideal para la aplicación sobre nuestro sistema de MICROCEMENTOS, soportes de hormigón, morteros de cal y cemento convencionales.

USOS

- Ideal para la aplicación sobre sistemas de microcementos, soportes de hormigón, morteros de cal y cemento convencionales.
- Como recubrimiento de altas prestaciones para hormigón impreso.
- Como barniz de terminación de alta dureza para madera (en madera virgen se necesita tratamiento previo).
- Como barniz protector transparente para paredes y suelos.
- Como barniz protector para metales, muy utilizados en sistemas de acero cortén.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color/Acabado:	Transparente / Brillante o Satinado.
Aspecto Comp. A	Líquido de aspecto lechoso
Sólidos en volumen:	31 +/-2 %
Peso específico (U.N.E. 48098)	1,020 + 0,050 gr/cc
COV	50 - 70 gr. / litro

DATOS DE APLICACIÓN

Relación mezcla	4:1 Volumen
Vida de mezcla (20°C)	2h
Espesor recomendado	Húmedo: 110 - 130 micras Seco: 35-40 micras/mano
Temperatura de la superficie	Mínima: 10°C Máxima: 40°C
Rendimiento Teórico	100 gr /m ² a 40 micras secas
Pistola aerográfica	Presión: 3 - 5 bar. Diám boquilla: 1,2 mm. Dilución: 10% en volumen.
Brocha / Rodillo	Dilución: 5-10% en volumen.
Diluyente / limpieza (**)	Agua destilada

*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del color, soporte, humedad o temperatura.

**Evitar una dilución excesiva, ya que puede provocar una pérdida de propiedades generales del producto.

CONDICIONES DE LA APLICACIÓN

Aplicar con temperaturas superiores a + 10° C y humedad relativa inferior al 75%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o con temperaturas de soporte como mínimo de 3° C por encima del punto de rocío. La temperatura máxima recomendada a la que deberá encontrarse el sustrato es de aproximadamente 30° C.

BARNIPUR INCOLORO W615

ENSAYOS REALIZADOS

CARACTERÍSTICAS	NORMA DEL ENSAYO	RESULTADO	COMENTARIOS
Adherencia	UNE EN ISO 2409	GT0	No hay desprendimientos
Resistencia al Impacto	UNE EN ISO 6272	70 cm	Altura máxima desde la que no se observa deterioro
Dureza al lápiz	UNE 48269	3H No marca 5H Corta la capa	Elevada dureza
Embutición	UNE EN ISO 1519	Superior a 10 mm	No se observan desprendimientos
Resistencia al sulfúrico 5%	UNE EN ISO 2812-1		No se observa degradación
Resistencia a los álcalis	UNE EN ISO 2812-1		No se observa degradación
Resistencia a la temperatura	100°C durante 8 horas		No se observa degradación
Envejecimiento acelerado	UNE EN ISO 4892/2 UNE EN ISO 4892/2 11341 Método 1	1000 horas	No hay cambio de brillo ni de color.

TIEMPOS SECADO Y REPINTADO

T (°C)	Seco tacto	Seco	Seco completo	Seco para repintar
20	2 h	24 h	7 días	Min: 4h. Max: Indefin

(*) Los valores de temperatura son con un 65% de humedad relativa. La superficie debe estar seca, libre de sales solubles antes de repintar. Los mejores resultados de adherencia se consiguen cuando la capa precedente no está completamente curada. En tiempos prolongados de exposición se recomienda dar una ligera rugosidad superficial para favorecer la adherencia por anclaje mecánico de las capas siguientes. En caso de duda, se recomienda consultar a nuestro departamento técnico. Los valores mencionados son indicativos. El tiempo de secado antes de repintar podría variar dependiendo del espesor de película aplicado, la ventilación, la humedad, etc... Amplio periodo de repintado. Transcurrido este tiempo se recomienda un lijado o ablandamiento de la superficie para una óptima adherencia.

MODO DE EMPLEO

- Usar un medidor de volumen para medir el contenido de cada componente que se vaya a usar.
- Añadir el componente B sobre el A y remover perfectamente hasta homogeneización total.
- Diluir con agua corriente o mejor con agua destilada hasta alcanzar la viscosidad adecuada para la aplicación.
- El tiempo de inducción que hay que esperar antes de aplicar es de 5 minutos.
- Consumir toda la mezcla antes de 40 minutos, pasado este tiempo es preferible desechar el material mezclado no utilizado.
- Aplicar dos manos cruzadas procurando extender correctamente el barniz por la superficie sin llegar a dejar excesos.
- Dejar secar correctamente antes de someter el pavimento al tránsito.

Nota: La temperatura ambiente tiene gran influencia en los tiempos de secado y puesta en servicio del barniz.

OBSERVACIONES

Puede aplicarse a espesores distintos de los recomendados, pero puede influir en los tiempos de secado, intervalos de repintado y rendimiento. Se recomienda aplicar espesores no superiores a 40 micras secas por capa para facilitar la evaporación del diluyente. En exposición a atmósferas contaminadas, es imprescindible limpiar con agua a presión antes de aplicar la siguiente capa. En intervalos largos se pintado o en especificaciones de pintado con capas de acabado, se recomienda realizar una prueba previa de adherencia y compatibilidad.

BARNIPUR INCOLORO W615**ALMACENAMIENTO**

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados alejado de fuentes de calor o ignición, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 18 meses.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para crear la menor carga posible para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua): El agua de limpieza que contiene la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida de residuos de su comunidad local. De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos.
- Brocha/ Rodillo base agua: Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o eliminar como basura doméstica.
- Disolvente de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base disolvente): El recipiente con el disolvente de limpieza se debe llevar al punto limpio o de recogida de residuos contaminantes.
- Envases usados: El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar llevarlo a su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente como residuos (base agua). En el caso de que la composición de la pintura contenga disolventes, se deberá tratar como residuo peligroso y llevar a un punto limpio donde procesen la pintura de manera segura.

TRATAMIENTO DE UTENSILIOS COMO BROCHAS Y RODILLOS

BROCHA: Cuando el proceso de pintado dure varios días, se recomienda no limpiar la brocha de un día para otro. Se deben guardar estos utensilios cargados de pintura en un recipiente de vidrio hermético en caso de pinturas al disolvente y papel film en caso de pinturas al agua. Al día siguiente se puede retomar el proceso de pintura. Los residuos de pintura que hayan quedado depositados en el recipiente o film se debe dejar secar completamente antes que se pueda desechar como basura doméstica normal en pinturas al agua y en el caso de pinturas al disolvente (siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida.

RODILLO: El rodillo manchado se almacena a temperatura ambiente en una bolsa de plástico hermética para pinturas al agua y puede mantenerse en buenas condiciones durante unos días. La pintura de la bolsa de plástico debe secarse completamente antes de desecharla como basura doméstica normal en el caso de pinturas al agua, y en el caso de pinturas al disolvente (y siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida si así lo requiriese.

* En el caso de usar productos bicomponentes, consultar con el Departamento de Calidad.

- Tras la finalización del proceso de pintado, se aconseja retirar la mayor cantidad posible de producto de las brochas y rodillos en la lata de pintura original antes de limpiarlos.

*Nunca vacíe los restos de pintura en desagües o cursos de agua.

BARNIPUR INCOLORO W615

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex garantiza que la calidad del producto cumple con las especificaciones técnicas en vigor en el momento de su producción. En caso de no conformidad por el estado del producto, el cliente podrá presentar un comunicado por escrito en un plazo no superior a 5 días desde la detección del defecto, siempre que no se haya sobrepasado la fecha de caducidad, acompañado del envase original y el número de lote para una correcta trazabilidad.

Los datos proporcionados en esta ficha están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico del producto en circunstancias concretas, siendo únicamente de carácter orientativo y no eximiendo al usuario final de la comprobación e idoneidad del producto o del soporte antes de su uso o aplicación.

Eurotex no se hace responsable de la aplicación de sus productos, en ningún caso, si estos no han sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha, limitándose únicamente la responsabilidad de **Eurotex** a los posibles daños atribuidos exclusivamente a los productos suministrados debido a defectos de fabricación de los mismos. Es responsabilidad de la dirección facultativa, responsables de obra, empresa aplicadora o demás sujetos que intervengan en la aplicación/uso el producto o ejecución del sistema, la comprobación del buen estado del producto antes de su uso, atendiendo además a las condiciones tanto ambientales como de soporte, así como identificar posibles patologías de la obra en cuestión que puedan afectar a la correcta aplicación del producto o durabilidad estimada del sistema.

El departamento técnico de **Eurotex**, establece valores en las especificaciones técnicas de cada producto en base a normas UNE o cualquier otra aplicable en cada caso, atendiendo a las condiciones de humedad, temperatura, de soporte etc..., siendo no exigibles reclamaciones por la obtención de resultados en ensayos realizados en condiciones diferentes a las estipuladas en dicha norma.

Este documento prevalecerá sobre cualquier versión anterior. **Eurotex** se reserva el derecho a la modificación o actualización de este documento en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto.