FICHA TÉCNICA
Rev.0: Diciembre 2020

Esmalte acrílico al agua NAZZA

DESCRIPCIÓN:

Esmalte acrílico en base agua, de primera calidad, para la protección y decoración de superficies de madera, metálicas, plásticas, minerales, etc....., tanto en exteriores como en interiores.

USOS:

- Es recomendable pintar a temperaturas comprendidas entre 10 y 35 oC
- Remover enérgicamente hasta homogeneizar completamente el contenido del envase.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 25-30 micras secas.
- Producto listo al uso. No se recomienda diluir, excepto cuando sea necesario, por las condiciones de aplicación. A pistola aerográfica diluir con un 10 % de agua, como máximo.
- Dar, al menos, dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.
- Limpiar los útiles empleados con agua y jabón, antes de que se sequen. Con EUROSOLV 1000 o Disolvente de Limpieza EUROSOLV-I, después de secos.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente blancura, sin amarillear
- Gran rapidez de secado.
- Excelente cubrición y nivelación.
- Buena adherencia sobre multitud de superficies.
- Excelente flexibilidad y elasticidad
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena resistencia a químicos domésticos.
- Buen acabado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Naturaleza
Acrílica 100% en emulsión

Acabado
Brillante (brillo > 70 % en ángulo de 60-60o)
Satinado (brillo > 70 % en ángulo de 60-60o)

Colores
Brillantes: Blanco, Negro, Amarillo Real, Azul Luminoso, Rojo Bermellón y Verde Mayo.
Satinados: Blanco, Negro, Crema, Gris Perla, Ocre y Rojo Bermellón.

Densidad
1,05 a 1,22 kg/litro, según color y brillo.
Relación sólidos Pigmento/Resina
De 0.05 a 0.40 en peso

Rendimiento teórico
10 m2/litro y mano, según estado de la superficie.

- Materia no volátil
- 41-47 % en peso
- Fuera de polvo 30 min.
- Secado a 23oC 1 hora
- Repintado a 23oC
- Después de 6 horas
- La temperatura y humedad ambientales influyen en el tiempo de secado.
- Valor COV
- Valor límite de la UE para este producto (cat
- A/d):150 g/l (2007)-130 g/l (2010).
- Este producto contiene un máximo de 50 g/l de COV

MODO DE EMPLEO:

- Es adecuado para proteger y decorar todo tipo de superficies, tanto férreas y de madera como minerales, en puertas, ventanas, paredes, muebles, mobiliario de jardín, etc.., tanto en interiores como en exteriores.

- Apto para la protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones, tanto industriales como domésticas.

Esmalte acrílico al agua NAZZA

- Por su rápido secado y escasez de olor se puede emplear en lugares cuya ocupación haya de ser inmediata como centros hospitalarios, públicos, hosteleros,....

ALMACENAMIENTO:

- Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos, secos y alejados de fuentes de ignición.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Superficies nuevas:

- Hierro y acero: desoxidar mediante cepillado o lijado y proteger previamente con imprimación sintética antioxidante EUROPRIMER
- Galvanizados, aluminio y otros metales: desengrasar y dar una mano delgada de

- Madera: unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTÉTICA de EUROTEX. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.
- Yeso y masillas: sellar porosidad con este mismo producto, convenientemente diluido entre el 30 y el 50% con agua.

Repintado:
- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos, y proceder como si se tratara de superficie nueva.