

## Pintura piscina clorocaucho azul NAZZA

### DESCRIPCIÓN:

Pintura lisa a base de caucho clorado, con buena resistencia al agua dulce, al agua salada, a los aceites minerales y a los productos de limpieza de piscinas. Se usa para el pintado de piscinas de hormigón o cemento y depósitos metálicos (hierro y acero).

### USOS Y CARACTERÍSTICAS:

- Para pintar paredes y suelos de piscinas de exterior o interior
- Como recubrimiento de protección interior para depósitos (no para uso alimentario)
- Tenacidad y flexibilidad adecuadas, soportando ligeras contracciones del sustrato.
- Buena resistencia al envejecimiento.
- Buena impermeabilidad.

### ESPECIFICACIONES/ PROPIEDADES:

#### Ligante

Caucho clorado.

#### Diluyente

Disolvente clorocaucho Nazza

#### Materia fija en peso U.N.E. 48087

70 +/- 2 %

#### Densidad U.N.E. 48098

1.420 +/- 0.050 kg./l

#### Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

85 +/- 5 U.K.

#### Poder de cubrición a 100 micras húmedas

93.0 %

#### Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

8-10 m<sup>2</sup>/L.

#### Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 20 minutos. Total: 1.5 hora.

Intervalo de repintado: Min. 12 h.

Puesta en servicio: Min 8 días

#### Color / Acabado U.N.E. 48103

Azul Ral 5015 / Mate

### APLICACIONES:

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola aerográfica o con pistola sin aire, previa agitación del producto y dilución respectiva, siguiendo siempre la práctica normal de un buen pintado. La limpieza de equipos se realizará con disolvente clorocaucho Nazza.

### MODO DE EMPLEO:

#### Tratamiento del soporte:

##### Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, yeso, etc...:

Procuraremos que presenten un acabado ligeramente rugoso, obtenido mediante el fratasado al inicio del fraguado. Antes de pintar, el hormigón debe estar completamente fraguado (mínimo 28 días), sin restos de agente de curado, desencofrantes, etc... y tener la porosidad suficiente para permitir el anclaje.

Neutralizar la superficie con una solución de ácido clorhídrico (sulfumán) en agua al 10-15%. Lavar con abundante agua dulce y dejar secar, un mínimo de 24 horas, antes de pintar.

Este sistema sirve para dar rugosidad al hormigón liso.

##### Sobre superficies envejecidas:

Eliminar mediante rascado, todas las zonas deterioradas del revestimiento anterior. Lavar a continuación con abundante agua dulce toda la superficie. Una vez seca, proceder con el mismo sistema de pintado que en las superficies nuevas.

#### Aplicación del producto:

Cuando el soporte esté preparado y seco, aplicar una primera capa de **Pintura piscina clorocaucho azul**, realizando una dilución del 10% con **disolvente clorocaucho Nazza**.

- A continuación, aplicar la segunda capa como producto al uso. Los porcentajes pueden variar cuando las condiciones de aplicación así lo requieran.
- Respetando el tiempo de repintado, proceder con la aplicación de la segunda mano sin dilución.
- Se debe tener en cuenta que los espesores de cada mano deben ser de 30-40 micras secas, si se aplica una cantidad mayor o menor pueden cambiar las características del producto.
- Limpiar los útiles empleados con agua inmediatamente después de utilizarlos.

## Pintura piscina clorocaucho azul NAZZA

**Consejos de aplicación:** Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Diluir el producto en función de la porosidad del soporte en la primera capa. Debe comprobarse la adherencia entre manos de la pintura sobre pinturas viejas, ya que la adherencia entre manos puede ser superior que la adherencia sobre pinturas antiguas, no pudiendo Eurotex garantizar el estado de anteriores capas y comportamiento de las nuevas capas sobre la antigua

### PRECAUCIONES:

- Pintura tóxica por inhalación, ingestión y al contacto con la piel y los ojos.
- No verter residuos a la red general de evacuación de aguas.
- No comer, fumar o beber durante la aplicación.
- No verter residuos a la red general de evacuación de aguas.
- La aplicación a pistola se realizará sólo, en zonas con buena ventilación y usando la debida protección respiratoria al pintar en espacios cerrados o mal ventilados.
- No aplicar a pleno sol, cuando se prevean lluvias, ni en zonas de niebla cerrada.
- Durante la aplicación o el secado, debido a la inflamabilidad de los disolventes, no se debe encender fuego, fumar, usar aparatos eléctricos u otros que puedan producir chispas.
- Los productos utilizados para el tratamiento de agua de piscinas, pueden provocar la degradación o pérdida de color de la capa de pintura. Por ello, el nivel de cloro y pH deben encontrarse en todo momento en los parámetros establecidos en el Real Decreto 742/2013, en el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
- No depositar pastillas de cloro directamente sobre la superficie pintada, ya que podrían provocar la decoloración y el deterioro de la zona.

### ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 12 meses.

### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.