



FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO: ESMALTE SINTETICO EN SPRAY NEGRO BRILLO/MATE/
SATINADO**

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.

ENVASE:	520 c.c. y 270 c.c. en aerosol.
CONTENIDO:	400 ml. y 200 ml.
RENDIMIENTO:	De 1,8 m ² a 2,2 m ² según superficie. De 0,9 m ² a 1,1 m ² según superficie.
DENSIDAD:	0,94 ± 0,02 gr/ml.
SÓLIDOS EN PESO DEL PRODUCTO:	40% ± 2.
LIGANTE:	Alquídico / Cetónico
SOLUBILIDAD:	Soluble en hidrocarburos, esteres y cetonas.
SECADO:	25' ± 5' al tacto a 20° C.
PRESIÓN:	3,6 bar a 20° C.
PROPELENTE:	Eter dimetílico.

*COV <840 gr./lt. Según RD. 227/2006

APLICACIÓN: Producto adecuado para aplicar en un amplio campo de superficies, puertas, paredes, madera, vidrio y toda clase de objetos del hogar. También se puede utilizar como protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales. Para superficies de hierro situadas a la intemperie es conveniente aplicar primero una imprimación. Buena adherencia sobre algunos plásticos; igualmente se recomienda aplicar primero una imprimación.

PRECAUCIONES: Inflamable. Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares y no exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni incinerar, incluso después de su uso. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.

INSTRUCCIONES DE USO: Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador.
Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 30 cm. Deje secar cada capa (unos 3 minutos) Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos.
Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de este.